

RC ガーデックス タイル外壁用専用

RC ガーデックス コンディショナー



4L ボリ缶入
約 4.0kg (容器除く)

10L ベール缶入
約 10.0kg (容器除く)

本剤は炭酸ナトリウム等を主成分としたアルカリ水溶液です。RC ガーデックス タイル外壁用を施工する前に、施工面へ塗布または散布する事で、浸透性ならびに反応を促進させて、RC ガーデックス タイル外壁用の性能を十分に発揮する事ができます。

また、施工面が酸性雰囲気である場合や、やむおえず酸洗浄を行った施工面の中和処理剤としてもご使用頂けます。

無機質の原材料のみを使用しておりますので、環境影響の無い安全な商品です。

用 途

- RC ガーデックス タイル外壁用の施工の際に使用。材料の浸透性・反応性促進。
- 施工面の水素イオン濃度調整 (酸性雰囲気での中和処理)。

特 性

- 水溶性のため引火及び溶剤による中毒等の事故もなく安全です。

使用方法

- 施工面の汚れは高圧洗浄で取り除き、原則薬品洗浄は行わないで下さい。
- 刷毛やローラーを用いて塗布、または噴霧器等で散布します。
- コンディショナー塗布後下地が乾燥する前に散水工程に移行願います。
(乾燥時、塗布面が白くなる場合がございます。その時は水で浸した布や流水洗浄願います。)

使用量

- 原液のまま 125ml/m² を目安に塗布または噴霧器等で散布してください。
- 容量は 10L/ 缶で 80m²、4L/ 缶で 32m² 施工できます。

保 管

- 屋内での冷暗所に保管し、特に冬期は凍結しない様ご注意ください。
- 開封後はすみやかにご使用下さい。

注意事項

- 施工部位の温度が 5℃以下・40℃以上の場合には施工を見合わせて下さい。
- 使用時は保護メガネ・ゴム手袋等の保護具を着用下さい。
- 皮膚に付着した場合、危険性はありませんがアルカリ性の材料ですので、肌荒れなどの症状がでる恐れがあります。十分な流水洗浄を行って下さい。目に入った場合、流水で十分に洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。

■ 製造元



日本躯体処理株式会社
Reinforced Concrete Care of Japan

〒333-0835 埼玉県川口市道合 262-1
☎048-229-7222 📠048-229-7223

🌐 www.kutai.co.jp
✉ info@kutai.co.jp